



Microcemento M101 Fondo Gris claro T-CON

Mortero polimérico de grano muy fino diseñado para revestir todo tipo de superficies con un valor estético único.

Características:

- Acabado estético muy fino
- Duración prolongada
- Fácil aplicación
- Mínimo espesor (milimétrico)
- Múltiples colores utilizando Entonadores T-CON

Aplicaciones:

Revestimiento de superficies para lograr un acabado estético muy fino, aplicable sobre pisos, paredes, mesadas, etc. Puede mezclarse con los Entonadores de color T-CON para lograr distintas tonalidades de color.

Preparación de la superficie:

Todos los sustratos deben estar secos, estables y estructuralmente sólidos.
En caso de ser necesario limpie mecánicamente mediante pulido u otro método hasta tener un sustrato sólido y firme. Limpie mecánicamente cualquier sustancia que pueda interferir con la adherencia del microcemento (ej. grasa, aceite, cera, polvo, enduído, pintura, etc.).
Imprima la superficie con el promotor de adherencia de la línea T-CON apropiado para la superficie a revestir. En caso de que la superficie presente irregularidades, utilizar Base Niveladora o un Morte-

ro Autonivelante T-CON de nivelación (L15, L50) para preparar la superficie.

Ante cualquier duda consultar al Departamento Técnico T-CON o su representante asignado.

Para aplicaciones con significancia estética crítica:

Para aplicaciones donde se desea lograr la máxima eficacia estética del Microcemento M101 T-CON se recomienda una imprimación con Primer EPX T-CON. Éste es un epoxi altamente reactivo que se adhiere firmemente al sustrato para contribuir a minimizar las grietas en los acabados T-CON. Siga las recomendaciones generales para la preparación del sustrato más arriba, y aplique el Primer EPX T-CON siguiendo cuidadosamente las instrucciones que aparecen en su ficha técnica.

Juntas y grietas

Microcemento M101 T-CON nunca debe instalarse sobre juntas o grietas en movimiento. Se deben respetar todas las juntas de expansión, de aislamiento, de construcción y de control existentes. De lo contrario, podrían producirse grietas o podría desprenderse el acabado. T-CON no se hace responsable de problemas originados en las juntas, grietas existentes o nuevas grietas que se hayan desarrollado una vez el sistema ha sido aplicado. En grietas sin movimiento antes de continuar con la



Microcemento M101 Fondo Gris claro T-CON

T-CON
INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN

instalación, todas las juntas sin movimiento de un ancho superior a 0,7 mm deben ser rellenadas con un material rígido de alto módulo y alto contenido de sólidos, como el Primer EPX T-CON.

Preparación de la mezcla e Instrucciones de aplicación:

Verter 2,0 L de agua (1,75 L cuando agrega Entonador T-CON) por cada bolsa de 5 kg de Microcemento M101 T-CON en un recipiente adecuado. En caso de agregar Entonador T-CON consultar su etiqueta.

Añadir el Microcemento mientras mezcla con un taladro mezclador a baja velocidad, una vez incorporado todo el polvo mezclar a alta velocidad hasta lograr una preparación uniforme sin grumos (Aprox. 2-3 minutos).

Teniendo aplicado el promotor de adherencia y/o base, proceder con el Microcemento M101 T-CON. Aplicar una mano con llana metálica. Una vez que comienza a secar superficialmente (el material se empieza a aclarar y la llana no arrastra el material de la primera mano), aplicar la segunda mano de Microcemento M101 T-CON. Una vez seco, lijar para eliminar imperfecciones. El sustrato debe estar entre 10 y 25°C a una humedad relativa entre 40 y 60%. Por tratarse de un producto cementicio, se recomienda utilizar un sellador para darle protección a la superficie. Proceder con extrema precaución sobre la superficie, hasta no realizar el sellado de la misma.

Datos técnicos:

Todos los valores se indican para una temperatura y humedad de aproximadamente 21 °C y 50%HR. Pueden variar si las condiciones ambientales varían.

Proporción de la mezcla: 2,0 L (1,75 L cuando lleva Entonador T-CON) de agua por bolsa. En caso de preparar cantidades menores mantener la proporción.

Rendimiento: 8 m² por bolsa (en 2 capas)

El rendimiento puede variar según el estado del sustrato

Tiempo de secado: 120 minutos

Vida útil de la mezcla (Endurecimiento de mezcla): 60 minutos

Presentación: Bolsa de 5 kg

Almacenamiento: Guarde en un lugar fresco y seco. No deje las bolsas expuestas al sol. Vida útil: 1 año sin abrir desde la fecha de fabricación.

Precauciones:

Evite inhalar el producto y el contacto con los ojos y la piel.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Eliminación de los desechos:

Elimine los restos del contenido del recipiente y deshágase de él según los reglamentos locales.

ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA COMUNIQUESE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO T-CON

T-CON Uruguay

Dirección: Veracuerto 3180

Montevideo - Uruguay

Asistencia técnica llamar al:

Tel.: +598 2 508 99 12

www.tcon.uy