

Mortero autonivelante cementicio L50 T-CON



Mortero autonivelante de fácil y rápida instalación. Apto para variedad de sustratos. Formulado a base de cementos hidráulicos. Permite nivelar superficies desde espesores finos, permitiendo colocar luego revestimientos como pisos vinílicos, flotantes, pisos de madera, de ingeniería, moquette, etc.

Características:

- Nivelada la superficie
- Fácil y rápida instalación
- Se aplica en espesores de 5 a 30 mm
- Espesor regulable
- Fraguado rápido
- Superficie muy lisa
- Vertido manual o bombeable (por proyectadora)
- Adecuado para sistemas de calefacción por suelo radiante

Aplicaciones:

Nivelar superficies sobre variedad de sustratos, como hormigón, cerámica, yeso, sistemas de recubrimiento con epoxi o metal. En conjunto con un promotor de adherencia permite asegurar la estabilidad para colocar revestimientos como pisos vinílicos, flotantes, cerámicos, moquettes, etc.

Preparación de la superficie:

Todos los sustratos deben estar secos, estables y estructuralmente sólidos. En caso de ser necesario limpie mecánicamente el sustrato mediante pulido u otro método hasta obtener un sustrato sólido y firme. Limpie mecánicamente cualquier sustancia que pueda interferir con la adherencia del mortero (ej. grasa, aceite, cera, polvo, enduido, pintura, etc.).

Mortero Autonivelante L50 T-CON no debe instalarse sobre juntas o grietas en movimiento. Se deben respetar las mismas, hasta la base y el piso (expansión, aislamiento y de construcción existentes). Imprima la superficie con el promotor de adherencia de la línea T-CON apropiado para la superficie a revestir. La temperatura al momento de la instalación debe ser de al menos 10°C

Imprimación requerida:

Para superficies porosas aplicar Primer P10 T-CON en proporción 1:3 según ficha técnica correspondiente.

Para superficies no porosas aplicar Primer NP T-CON según ficha técnica correspondiente.

Ante cualquier duda consultar al departamento técnico T-CON o su representante asignado.

Preparación de la mezcla e instrucciones de aplicación:

Se recomienda mezclar 2 bolsas de Mortero autonivelante L50 T-CON en cada preparación. Primero se agrega el agua y luego el polvo, se recomienda sea en un lugar ventilado y utilizando mascarilla para polvo. Utilice una mezcladora o taladro de uso intensivo de ½" (12mm., min 650 rpm) mezclando cada bolsa de 25 kg. de Mortero



Mortero autonivelante cementicio L50 T-CON

T-CON
INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN

Autonivelante L50 T-CON con 4,25 litros de agua por bolsa (8,5 litros para 2 bolsas de 25 kilos). Mezcle durante 2 a 3 minutos hasta obtener una preparación sin grumos. Si al mezclar aparece una espuma amarillenta o se asienta el agregado de arena, esto indica que hay exceso de agua. Una vez vertido en el piso, Mortero autonivelante T-CON L50 permite un tiempo de trabajo de 20 minutos a 23° C. Vierta la mezcla en el piso y extiéndala con la herramienta niveladora. Inmediatamente después, alise el material con la espátula metálica recomendada o con rodillo de pinchos. Use calzado de clavos o de fútbol con tapones para no dejar marcas permanentes en el líquido del mortero. Tener en cuenta que es un mortero diseñado para utilizar como base para otro tipo de revestimiento, no dejar como acabado final.

Espesor de la aplicación:

Mortero autonivelante T-CON L50 se debe instalar en un espesor mínimo de 5 mm. sobre el punto más alto del suelo. Puede instalarse en espesores de hasta 30 mm.

Datos técnicos:

Todos los valores se indican para una temperatura y humedad de aproximadamente 21 °C y 50%HR. Pueden variar si las condiciones ambientales varían.

Proporción de la mezcla: 4,25 L de agua por bolsa de 25 kg

Rendimiento: 1,8 kg/mm/m² de espesor (2,3 m² por bolsa en 6 mm de espesor)

Fraguado inicial: 90 minutos

Fraguado final: 180 minutos

Apto para el tránsito peatonal: 6-8 horas

Instalación de recubrimiento de piso: FALTA

Vida útil de la mezcla (Endurecimiento de mezcla):

60 minutos

Tiempo de trabajo de la mezcla: 15 a 20 minutos

Presentación: 25 kg

Almacenamiento: Guarde en un lugar fresco y seco.

No deje las bolsas expuestas al sol.

Vida útil: 9 meses sin abrir desde la fecha de fabricación.

Precauciones:

Evite inhalar el producto y el contacto con los ojos y la piel.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Eliminación de los desechos:

Elimine los restos del contenido del recipiente y deshágase de él según los reglamentos locales.

ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA COMUNIQUESE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO T-CON

T-CON Uruguay

Dirección: Veracuerto 3180

Montevideo - Uruguay

Asistencia técnica llamar al:

Tel.: +598 2 508 99 12

www.tcon.uy